

LINEA Rivenditori

Scheda n° 00.00.00

Rev. 1

Anno 2019

PRODOTTO FONDO E COLORA GENIAL
(SATINATO) (LUCIDO)

Tipo di Prodotto	Fondo finitura monocomponente idrodiluibile per interni ed esterni Promotore di adesione diretta su superfici piastrellate lucide e lisce con ottime caratteristiche di: facile applicazione, ottima ed elevata resistenza alla macchia, all'abrasione e all'acqua.
Campi di Impiego	Applicare come fondo finitura per superfici piastrellate, oppure su intonaci base gesso e/o cemento, calcestruzzo, cartongesso, legno MDF

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Satinato/Lucido
	Colore	Bianco e neutro per sistema tintometrico
	Densità Kg/Lt	1,300 ± 0,10 Bianco 1,020 ± 0,05 per Neutro
	Viscosità di fornitura 25°C	6000-8000 cPs
	Ph	8-9
	Residuo secco volumetrico %	32% ± 2%
	Resa teorica mq/lt - gr/m2	12-14 mq/lt
	Spessore tipico micron umidi/secchi	100 umidi / 30 secchi
	C.O.V. (Concentrazione organica volatile)	Cat. A/a (30gm/lt): GENIAL contiene 22 gr/lt
	Diluizione	Acqua
	METODO APPLICATIVO	
	Pennello	7% - 10%
	Rullo	10% - 12%
	Spruzzo convenzionale	15% - 20%
	ESSICCAZIONE 25°C	
Fuori Tatto	1 - 2 ore	
Secco al Tatto	4 - 6 ore	
Secco in Profondità	24 ore	
Sovrapplicazione Minima/ Massima	Dopo 6-8 ore 20°C / Polimerizzazione completa in 7-10 giorni	
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	
Stabilità allo stoccaggio	12-24 mesi nei propri contenitori in condizioni climatiche favorevoli	
	Non applicare con temperature inferiore a +8°C e superiori a +35°C.	
	Umidità relativa max 80%	
Conformità alla norma Uni EN 13300-2002	superiore al 70-75%	
Brillantezza media	Semiopaco/satinato	
Granulometria	Fine (non superiore a 100 micron	
Resistenza alla spazzolatura ad umido	Classe 1 (<5 micron dopo 200 cicli di spazzola	
Copertura (2 mani)	Classe 1 (resa 6-7mq/lt)	

Note Per superfici orizzontali (pavimentazioni) si consiglia l'aggiunta del 10% di indurente per incrementare la durezza e la resistenza meccanica del prodotto (Pot life della miscela: 2-3 ore). Si consiglia l'applicazione del prodotto catalizzato entro le 2 ore dall'aggiunta dell'indurente

LINEA	Rivenditori
Scheda n°	00.00.00
Rev.	0
Anno	2019
PRODOTTO	FONDO E COLORA GENIAL (SATINATO) (LUCIDO)

Norme di applicazione

Preparazione delle superfici

Superfici piastrellate, ben pulite, esenti da olii, grassi e residui calcarei. Per eliminare le fughe e rendere le superfici lisce applicare una prima mano di prodotto come fondo ancorante e dopo essiccazione livellare con il nostro rasante RASOPAST con 1 o più passate, oppure applicare sull'intera superficie due mani di rasante, e livellare con RASOPAST. Carteggiare e depolverizzare, applicare due mani di prodotto o una idropittura antimuffa.

NB: Per l'applicazione all'esterno del prodotto non applicare su superfici con irraggiamento solare diretto, in presenza di forte vento, se vi è minaccia di pioggia. Dopo l'applicazione è necessaria la protezione per almeno 48 ore dopo l'ultima mano.

Consigliato per

Atmosfere rurali, urbani, marine

Sconsigliato per

Immersione continua in acqua

Finiture consigliate

Idropitture, smalti ad acqua, decorativi.

Informazioni di Sicurezza

Il prodotto non è infiammabile.
Per l'applicazione ed il trasporto bisogna rispettare le normative vigenti.
Non disperdere i recipienti vuoti o con residuo di prodotto nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda tecnica di sicurezza.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.