



SCHEDA TECNICA

FONDO e COLORA

La caratteristica del prodotto è quella di aderire perfettamente alle piastrelle e alle superfici in ceramica. E' un prodotto di facilissima applicazione che allo stesso tempo si ancora alla superficie e la colora. E' una finitura monocomponente all'acqua per interni ideale per rinnovare il colore in ambienti come bagni e cucine. Si consiglia di applicare il prodotto in due mani per ottenere il massimo della copertura. Il suo aspetto è opaco.

Colori: bianco e altri colori da cartella

Aspetto : semiopaco satinato

Densità kg/Lt: 1,3±0,05

Viscosità di fornitura 25°C: 6000-8000 cPs

Ph : 8-9

Residuo secco volumetrico %: 32±2%

Resa teorica : 12-14 mq/Lt per mano

Spessore tipico micron umidi/secchi: 100 umidi / 30 secchi

Diluizione: Acqua

C.O.V.: Cat A/a (30 gm/Lt) : FONDO e COLORA contiene 22 gr/Lt

Metodo Applicativo: Rullo diluizione 10 - 12% ; Pennello diluizione 7 – 10%

Sovrapplicazione minima/massima: dopo 6-8 ore 20°C / Polimerizzazione completa in 7/10 giorni

Essiccazione 25°C - fuori tatto : 1-2 ore ; secco al tatto: 4-6 ore ; secco in profondità : 24 ore

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Stabilità allo stoccaggio: 12-24 mesi. I prodotti devono essere conservati nei propri contenitori ben chiusi in luogo asciutto in condizioni climatiche ottimali. Il prodotto teme il gelo. Non disperdere i fusti vuoti o con eventuali residui di prodotto nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto

N.B. Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura non inferiore a 8° C e non superiore ai 35 ° C e umidità massimo 80%

Conformità alla norma Uni EN 13300-2002

Brillantezza media : semiopaco satinato

Granulometria : fine non superiore a 100 micron

Resistenza alla spazzolatura ad umido : Classe 1 (<5 micron dopo 200 cicli di spazzola)

Copertura (2 mani) : Classe 1 (resa 6-7 mq/lt)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE

Pulire le piastrelle da polvere, e grasso. Procedere con la prima mano di prodotto diluito al 10%. Lasciare asciugare per almeno 6-8 ore e procedere ad applicare la seconda mano di prodotto. Il prodotto è completamente asciutto dopo 24 ore. Il prodotto raggiunge la sua massima resistenza dopo 7/10 giorni dall'applicazione.

Per applicazioni a pavimento deve essere aggiunto al prodotto un 10% di indurente (da richiedere a parte) per avere maggiore durezza e resistenza del prodotto stesso, si raccomanda di applicare il prodotto catalizzato entro le due ore dall'aggiunta dell'indurente

Per proteggere la superficie è indispensabile applicare sulle pareti il protettivo WALL COVER nella versione lucida o satinata in base all'effetto desiderato, o sui pavimenti FLOOR COVER effetto satin o effetto lucido.