Decoration
DECORA LE TUE PARETI

DIVISIONE ACCESSORI E ATTREZZI

PVCOL

Adesivo acrilico per pavimenti in PVC e tessili

Adesivo acrilico in dispersione acquosa per la posa di pavimenti in pvc ed eterogeneo in teli ed in piastre, pvc su feltro, pvc-sughero con supporto in pvc, moquettes ed agugliati su sottofondi assorbenti.

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Confezioni disponibili:
- Confezione **12 pezzi** da 1.0 kg e cadauno
- Confezione **1 pezzo** da 5.0 kg e cadauno

Secchi in plastica da 1 e 5 kg

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ISTRUZIONI PER L'USO

Caratteristiche a 20°C:	Valore
Aspetto:	Pasta cremosa
Colore:	Bianco avorio
Base chimica:	Resine acriliche in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,25 g/cm³
Residuo solido:	77%
Viscosità:	170.000 - 230.000 mPa.s (fuso 7, RPM 2)
Applicazione:	Con spatola dentata
Consumo:	300 - 500 g/mq
Temp. di utilizzo:	Da +10°C a +35°C
Tempo di attesa:	10 min. circa
Tempo di posa:	40 min. circa
Pedonabilità:	4 ore circa
Presa finale:	48 / 72 ore
Temp. di magazzinaggio:	Tra +5°C e +25°C
Durata magazzinaggio:	12 mesi nelle confezioni originali sigillate
Pulizia:	Con acqua finché il prodotto è fresco; con HYSTAK quando è secco
Adatto per uso interno:	SI
Sedie a rotelle / Riscaldo:	SI / SI (per sottofondi riscaldanti)

Istruzioni per l'Uso e Preparazione Sottofondi

Il sottofondo deve essere assorbente, compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc.

Nel caso di presenza di crepe e fessurazioni, ripararle con apposito prodotto.

Contenuto massimo di umidità consentita:

- **Sottofondi cementizi:** max 2%; con riscaldamento a pavimento 1,8%. Per valori di U.R. superiori (max 2,5% per sottofondi cementizi; max 2,2% con riscaldamento a pavimento) contattare l'Ufficio Assistenza Tecnica.
- **Sottofondi in gesso o anidrite:** max 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,3%.

Modalità di Applicazione

Sottofondi in anidrite vanno trattati secondo le indicazioni del produttore e comunque primerizzati. Sottofondi che al momento della posa presentino un eccessivo grado di umidità residua vanno preparati con idoneo trattamento impermeabilizzante e successivamente rasati.

Miscelare il prodotto prima dell'uso. Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni. Attendere la parziale essiccazione dell'adesivo (circa 10 min.) e procedere alla posa massaggiando ed esercitando una pressione uniforme su tutta la superficie per eliminare eventuali bolle d'aria.

Altre Informazioni

- Non idoneo per l'incollaggio di pavimenti in gomma.
- Non utilizzare su sottofondi non assorbenti per l'incollaggio diretto di materiali non traspiranti.
- Togliere dagli imballi i rivestimenti alcune ore prima della posa.
- I tempi di applicazione e incollaggio sono riferiti a una temperatura ambientale di +20°C e U.R. del 50%.

SICUREZZA, SMALTIMENTO E AVVERTENZE

Istruzioni per la sicurezza e lo smaltimento:
Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di

Assistenza Tecnica e Note:
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza